

Dane Techniczne

# Designböden 555 Wooden Styles Klebe



Numery artykułów:	5701   5702   5703   5704   5705   5706   5707   5708

Material	
Budowa	Heterogeniczne PVC
Wygląd powierzchni	Dekor drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	Powłoka PU z synchronicznymi porami
Sposób montażu	na klej

05 | 2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume



## Designböden 555 Wooden Styles Klebe

Wymiary i tolerancje zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarowe ustalone w fabryce zostały podane zgodnie z typem elementów do elastycznych wykładzin podłogowych.

## Wymiary i tolerancje wymiarowe

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 2,5 mm	
Długość : 1524,0 mm	
Szerokość: 228,0 mm	
Grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości:	≤ 0,10 % max do 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie kąta	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie w stopniach	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15 % max do 0,5mm
Dopuszczalne odchylenie grubości	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów po wystawieniu na działanie ciepła	≤ 0,25 %
Odkształcenia po wystawieniu na działanie ciepła	≤ 2,0 mm

## Charakterystyka produktu

Klasa użytkowa	23/33/42
Klasa palności	B <sub>fl</sub> s1
Antypoślizgowość	R9 / DS
Elektrostatyczność	< 2 kV
Trwałość koloru	≥ poziom 6
Odporność na rolki foteli biurowych	spełniający kryteria (rolki TYP W)
Odkształcanie	≤ 0,1 mm
Odporność chemiczna	trwały*
Opór cieplny	0,02 (m <sup>2</sup> x K) / W możliwe stosowanie na ogrzewanie wodne
Zawartość pentachlorofenolu	niewykrywalna
Formaldehydy	E1
Ftalany	brak
Gęstość	4,520 g/m <sup>2</sup>
Poprawa akustyczna pogłosu	ca.2dB

\*Stabilność w zależności od stężenia i czasu ekspozycji. W przypadku zwiększonego narażenia na oleje, tłuszcze, kwasy, zasady i inne agresywne chemikalia konieczna jest konsultacja.

Dane Techniczne

# Designböden 555 Wooden Styles Klebe

## Polecane kleje

Producent	Klej	Grzebień	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 g/m <sup>2</sup>
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup>
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>

## Pakowanie

Ilość m2 w paczce	3,484 m <sup>2</sup>
Ilość m2 na palecie	222,97m <sup>2</sup>
Ilość paneli w paczce	10 Stück
Ilość paczek na palecie	64 Stück

## Dodatkowe informacje

DoP-Nummer	LVTDESIGN5
------------	------------

Wzory, ulotki i zdjęcia mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne wpływa na naturalną zmianę koloru drukowanych dekorów. Możliwe są odchylenia kolorów w materiałach drukowanych lub na ekranie od oryginału. Oznacza to, że w momencie dostawy produkt może znacznie różnić się od szablonu próbki. W odniesieniu do konkretnych właściwości produktu obowiązuje wyłącznie aktualna karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de).



05 | 2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**